

## Technische Infos zu den verschiedenen Schleifvorgängen bei Steinböden

- C30: sehr grob, Schleif- und Sägespuren sind deutlich erkennbar, die Farbe und Struktur des Steines ist nahezu nicht erkennbar
- C60: grob, deutlich fühlbare Schleifspuren, die Farbe und Struktur des Steines ist nur wenig sichtbar
- C90: mittel, von oben gesehen sichtbare Schleifspuren, grobe Strukturen sind erkennbar
- C120: mittel, sichtbare Schleifspuren, blasse Farben, Struktur erkennbar, im Streiflicht sichtbar
- C180: kaum Unterschiede zum vorherigen Schleifbild, nur fühlbar „glatter“
- C220: feinerer Schliff, Farben und Strukturen sehr gut erkennbar, im Streiflicht sichtbar
- C400: seidenmatt, Biotitte haben bereits einen Glanz, die Farbe ist gut zu erkennen und im Streiflicht immer noch sichtbar
- C600: fast poliert, minimale Oberfläche, im Streiflicht immer noch sichtbar
- C800: je nach Materialart wird bereits von einer Politur gesprochen, im Streiflicht immer noch sichtbar

